



Daugiasluoksnės plokštės SP2E E-PIR, skirtos šaldomoms patalpoms

Šios mažu šiluminio laidumo koeficientu ir sandariomis jungtimis pasižyminčios plokštės su poliizocianurato (PIR) šerdimi puikiai tinka šaldykloms ir fasadams, kuriems keliami aukščiausi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai. Šios plokštės gali būti iki 200 mm storio.

Panaudojimas:

- Išorinėms sienoms
- Šaldomoms patalpoms

Siekdami padėti greičiau įgyvendinti mūsų klientų projektus, kartu su „Ruukki“ daugiasluoksnėmis plokštėmis siūlome projektavimo ir montavimo paslaugas.

Mes galime jums padėti išsirinkti geriausiai tinkančius gaminius ir suprojektuoti jūsų pastatą naudojant mūsų gaminius, padėti apsispręsti dėl montavimo būdų ir pateikti priežiūros instrukcijas, kad užtikrintume ilgą eksploatavimo trukmę.

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo. Pasilikame teisę keisti turinį.

Copyright © 2016 SSAB or its affiliates. All Rights Reserved.

Savybės

Šerdies medžiaga:	PIR (poliizocianuratas)
Dengiamas / bendrasis plotis (mm):	1100 / 1120
Ilgis (m):	2,0–18,5
Išorės lakšto storis (mm):	0,50 (arba 0,60)
Vidinio paviršiaus storis (mm):	0,50
Degumo klasė:	B-s2, d0

Ypatybės pagal plokštės storį

Storis (mm)	120	160	180	200
Svoris (kg/m ²)	13,4	15,2	16,0	16,8
U reikšmė (W/m ² K)	0,18	0,14	0,12	0,11
Garso izoliavimas Rw (dB)	25	25	25	25
Sienos atsparumo ugniai reikšmės ir maksimali tarpatramio horizontalioji / vertikalioji padėtis (m):				
EI15	11.4/4	11.4/4	11.4/4	11.4/4
EI15 (nerūdijantis plienas)	9/4	9/4	9/4	9/4
EI30	4/4	4/4	4/4	4/4
EW30	4/4	4/4	4/4	4/4


Dangos ir spalvos

Dangos


Standartinė išorinių ir vidinių paviršių danga	Pasirinktinė išorinių paviršių danga	Pasirinktinė vidinių paviršių danga	Pasirinktinė vidinių paviršių medžiaga
Korozijos klasės C2–C3	Korozijos klasės C1–C3	Korozijos klasės C1–C3	Korozijos klasės C1–C5–M
Poliesteris (25 µm), Hiarc (27 µm)*	Hiarc (27 µm)	PVC laminatas (120 µm) PET (55 µm)	Nerūdijantysis plienas

* Colours 9006, 9007, 7035 available as standard in Hiarc (27µm) coating.

Standartinės spalvos



**RAL 9002 balta
aliuminio**
Išorinis ir vidinis
paviršius




RAL 9010 gryna balta
Išorinis ir vidinis
paviršius



**RAL 9006 balta
aliuminio**
Išorinis paviršius



**RAL 9007 pilka
aliuminio**
Išorinis paviršius



**RAL 7035 šviesiai
pilka**
Išorinis paviršius



**RAL 3013 pomidoro
raudonumo**
Išorinis paviršius



**RAL 1015 šviesi
dramblio kaulo**
Išorinis paviršius




**RAL 5005 ryškiai
mėlyna**
Išorinis paviršius



**RAL 6011 razetos
žalumo**
Išorinis paviršius



RR 23 tamsiai pilka
Išorinis paviršius



**RAL 7016 Anthracite
grey**
Išorinis paviršius

Paviršiaus profiliavimo variantai



Linijinis / juostinis profilis

Standartinis, skirtas išoriniam ir vidiniam paviršiui.



Mikroprofilis

Standartinis, skirtas išoriniam paviršiui.



Flat profilis

Standartinis, skirtas išoriniam ir vidiniam paviršiui.



Rib 28 profilis

Standartinis, skirtas išoriniam paviršiui.

Instrukcijos

Šiame dokumente pateikiama informacija apie plokščių naudojimą statant šaldyklas:

- bendra informacija;
- didžiausias leidžiamas plokštės tarpatramis, esant skirtingai temperatūrai;
- specialūs priedai.

Šiame dokumente pateikiama informacija apie:

- įpakavimą;
- transportavimą ir iškrovimą;
- laikymą;
- montavimą.

Priežiūros instrukcijose pateikiama informacija apie:

- plovimą;
- dažymą.